



RAVENOL SSG Spec Synt LKW 75W-80

Pojemność	Index
1L	1221100-001-01-999
4L	1221100-004-01-999
10L	1221100-010-01-999
20L	1221100-020-01-999
20L Bag in Box	1221100-B20-01-888
60L Design	1221100-D60-01-888
60L	1221100-060-01-999
208L	1221100-208-01-999
208L Design	1221100-D28-01-888
1000L	1221100-700-01-999

Szczegóły

Opis produktu:

RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80 jest syntetycznym olejem przekładniowym o niskim indeksie lepkości do wysoko obciążonych manualnych skrzyń biegów. Doskonale nadaje się do stosowania w warunkach silnych obciążeń mechanicznych i termicznych olejów przekładniowych, nawet przy wydłużonych okresach między wymianami oleju. RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80 został opracowany w oparciu o syntetyczne oleje bazowe oraz unikalne dodatki specjalne, dzięki czemu jego właściwości przewyższają aktualne wymagania OE dla produktu tej klasy.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80 to wytrzymały olej przekładniowy do zsynchronizowanych manualnych skrzyń biegów w pojazdach użytkowych z interarderem lub retarderem. Komfort zmiany biegów jest zauważalnie zwiększony. Maksymalne interwały wymiany oleju, w zależności od zaleceń producenta pojazdu, mogą zostać wydłużone do 500 000 km, obniżając koszty obsługi i konserwacji.

Właściwości:

- znakomita stabilność termiczna,
- silna ochrona przed tworzeniem się rdzy, piany oraz korozją,
- niska temperatura płynięcia [-42°C],
- doskonałe właściwości pod dużymi obciążeniami - tzw. [EP \(Extreme Pressure\)](#),
- dobre przełączanie w niskich temperaturach,
- przedłużona żywotność,
- oszczędność paliwa.

Klasyfikacja jakościowa/Aprobaty/Specyfikacje:

Klasa jakości:

- API GL-4
- MIL-L-2105

Aprobaty/specyfikacje:

- MAN 341 Z4, MAN 341 E3, MAN 341 VR, MAN 341 Z5
- ZF TE-ML 01L (ZF003704), ZF TE-ML 02L (ZF003704), ZF TE-ML 16K (ZF003704), ZF TE-ML 01E, ZF TE-ML 02E, ZF TE-ML 16P
- DTFR 13D120 (MB 235.29)
- DAF/Volvo 97305, DAF/Volvo 97307
- IVECO
- Eaton (wydłużony interwał wymiany)
- Renault
- Voith Typ C

Parametry techniczne:

Właściwości		Jednostka	Dane	Badanie zgodnie z
Kolor			czerwony	
Gęstość	przy 20 °C	kg/m³	855	EN ISO 12185
Lepkość	przy 40 °C	mm²/s	51,97	DIN 51 562
	przy 100 °C	mm²/s	9,29	DIN 51 562
Lepkość Brookfielda	przy -40 °C	mPa*s	38.800	ASTM D 2983
Indeks lepkości VI			163	DIN ISO 2909
Temperatura zapłonu (COC)		°C	238	DIN ISO 2592
Temperatura płynięcia		°C	-42	DIN ISO 3016
Korozja miedzi	przy 121 °C		1b	ASTM D130

Uwagi:

Wszystkie podane dane są wartościami przybliżonymi i podlegają wahaniom przyjętym w handlu. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i naszego rozwoju. Zastrzega się zmiany. Wszystkie odniesienia do normy DIN służą tylko opisaniu wyrobu i nie stanowią gwarancji. W przypadkach problematycznych żądać porady technicznej.